

## PRODUCT OMSCHRIJVING

Lichtechte, sneldrogende watergedragen blanke lak voor binnen. Na uitharding vrijwel dezelfde krasvaste eigenschappen als een 2K-lak, geschikt voor massief hout en finer op meubels en interieurdelen.

## TECHNISCHE INFORMATIE

<b>Dichtheid</b>	blanke basis	1,03	kg/L
	witte basis	n.v.t.	kg/L
<b>Vaste stof</b>	circa	31	%
<b>Glansgraad</b>		Natuurmat	

## APPLICATIE

<b>Aan te brengen met</b>	kwast, roller		
<b>Minimale natte laagdikte per arbeidsgang</b>	100		g/m <sup>2</sup>
<b>Maximale natte laagdikte per arbeidsgang</b>	150		g/m <sup>2</sup>
<b>Verdunning</b>			
<b>Toe te passen als</b>	Blanke lak voor interieur		

## ONDERGROND

<b>Toe te passen op</b>	diverse houten onderdelen
-------------------------	---------------------------

## Ondergrond voorbehandeling

schuren met korrel 280-320 en stofvrij maken

## VERWERKINGSCONDITIES

<b>Object en luchttemperatuur °C</b>	18 - 30
<b>Relatieve luchtvochtigheid %</b>	30 - 65

## Kleuren

**Beschikbaar in** blank

## AANVULLENDE INFORMATIE

<b>Reiniging spuitapparatuur</b>	water
<b>Houdbaarheid</b> 6	maanden na productie (zie etiket) in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C
<b>Veiligheidsinformatie</b>	Zie veiligheidsblad
<b>VOS gehalte</b>	Zie veiligheidsblad

## KENMERKEN

geringe opvezeling  
mooie houttekening  
mooie natuurlijke uitstraling  
goed stapelbaar (overnacht)  
Goede krasvastheid

## AANBEVOLEN SPUIT-INSTELLINGEN

### Airmix

Materiaaldruk: bar  
Druk ondersteuningslucht: bar

Spuittip:

### Airless

Materiaaldruk: bar  
Spuittip:

Filter (mesh):

### Luchtspuit

Luchtdruk: bar  
Naald diameter: mm

## DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van:	125	g/m <sup>2</sup>
<b>Stofdroog</b> circa :	0,5	uur
<b>Hanteerbaar</b> circa :	1	uur
<b>Schuurbaar</b> circa :	2	uur
<b>Volgende laag</b> circa :	2	uur
<b>Belastbaar</b> circa :	48	uur

## EXTRA INFORMATIE