



PRODUCT OMSCHRIJVING

Sneldrogende, waterverdunbare, gepigmenteerde grondverf op basis van zelfvernettende acrylaatdispersie. Geschikt voor behandeling van houten interieurelementen in industriële toepassingen. Biedt uitstekende hechting, egale dekking en duurzame voorbehandeling.

TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid	blanke basis	1,42	kg/L
	witte basis	1,46	kg/L
Vaste stof	circa	38	%
Theoretisch rendement		7,66	m ² /L bij 50 µm droog
Glansgraad			mat (primer)

APPLICATIE

Aan te brengen met airless en airmix spuiten

Minimale natte laagdikte per arbeidsgang 150 µm

Maximale natte laagdikte per arbeidsgang 350 µm

Verdunning maximaal 5 % verdunnen met water

Toe te passen als grondverf voor binnen

ONDERGROND

Toe te passen op onbehandeld hout en plaatmateriaal

Ondergrond voorbehandeling

Op eerder aangebrachte lagen deze goed reinigen en ontvetten en daarna schuren (korrel 150 tot 240). Op kaal hout voorschuren (korrel 100 tot 150). MDF niet voorschuren, omdat dit extra opruwing kan veroorzaken. Tussen 1e en 2e grondlaag schuren (korrel 240 tot 320). Geeft op gangbare acrylaat en hybride (SMP) kisten een goede hechting. Bij twijfel over hechting op ondergrond deze vooraf testen.

VERWERKINGSCONDITIONS

Object en luchttemperatuur °C 15 - 25

Relatieve luchtvochtigheid % 55 - 75

Kleuren

Beschikbaar in alle dekkende kleuren

AANVULLENDE INFORMATIE

Reiniging spuitapparatuur water

Houdbaarheid 12 maanden na productie (zie etiket)
in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsblad

VOS gehalte Zie veiligheidsblad

KENMERKEN

zeer snel drogend, geforceerde droging mogelijk

goede dekking en een zeer goede blockvastheid

goed schuurbaar, schuurt niet makkelijk door

goede vulling van MDF, ook op randen

goede vloeï, ontluchting en glad oppervlak

AANBEVOLEN SPIJT-INSTELLINGEN

Airmix

Materiaaldruk: 75-120 bar

Druk ondersteuningslucht 1,5-3 bar

Spuittip: 0.010-0.014

Airless

Materiaaldruk: 75-120 bar

Spuittip: 0.010-0.014

Filter (mesh): 100-150

HVLP of luchtsput

Luchtdruk bar

Naald diameter: mm

DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van: 250 µm

Stofdroog circa : 0,5 uur

Hanteerbaar circa : 0,5 uur

Schuurbaar circa : 1 uur

Volgende laag circa : 1 uur

Belastbaar circa : 48 uur

EXTRA INFORMATIE