



16-0202 Ankolux Hydrostain

Versie 230918 : een waterverdunbare impregnerende, niet filmvormende houtbeits voor buiten en binnen.

Voornaamste kenmerken :

- zeer goede penetratie in hout
- goede weerstand tegen UV-licht
- vormt geen film en kan daardoor niet afbladderen
- goede hechting op hout
- geeft gelijkmatige indringing in het hout
- biobased content rond de 50 %

Toepassing :

- als weerbestendige conserveerbeits voor niet dimensiestabiel hout, bv. gevelbekleding.

Kleur(en) : diverse transparante en dekkende kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 15%

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,01 gr/cm³

Afleveringsviscositeit : 0,9-1 P (Rotothinner)

Glans : mat tot eiglans afhankelijk van indringing

Droging :

- stofdroog: < 1 uur
- overschilderbaar: na 1 uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hechting : op een droge gezonde ondergrond: goed

Verdunning : niet verdunnen

Applicatie : kwast, HVLP, airless spuit (kleine nozzle) voor liggende delen, dompelen, vacuumcoaten

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A

- Aan te brengen hoeveelheden : per laag 90- 140 g/m² voor fijnbezaagd hout en 70-90 g/m² voor geschaafd hout. Bij voorkeur 2 lagen aanbrengen. De opname zal in de eerste laag hoger zijn dan in de tweede laag. Omdat materiaal in ondergrond trekt is meting laagdikte met een natte laagdiktekam niet betrouwbaar. Controleer de aangebrachte hoeveelheid door middel van wegen.
- Praktisch rendement bij een : afhankelijk van opname in het hout. fijnbezaagd hout 7-11 m² per liter en glad geschaafd 11-14 m² per liter
- Verwerkingscondities : niet verwerken beneden 8°C en bij een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
- Houdbaarheid : in gesloten verpakking bij een vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden. Roer goed voor gebruik.
- VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad
- Opmerking : voor gebruik goed oproeren en niet in de volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A