

Inspectie na montage (voor oplevering)

Controleren op mechanische beschadigingen, in het bijzonder bij in het werk afgekorte delen en bij punten waar geveldelen zijn gefixeerd. Kleine beschadigingen bijwerken met één laag Ankolux HYDROSTAIN 16-0202. Grote beschadigingen tot op het kale hout bijwerken met 2 lagen Ankolux HYDROSTAIN 16-0202. Niet afgedichte kopse kanten alsnog afdichten met 2 lagen Hydrolux endgrain sealer op kleur. Als alternatief kan ook eerst de 16-0202 worden aangebracht voor de kleur en vervolgens met blanke Hydrolux Endgrain sealer worden afgedicht.

Onderhoudsschema dekkend

	3e jaar	7e jaar	10e jaar	14e jaar	17e jaar	21e jaar	25e jaar	30e jaar
Reinigen ¹ en controleren op beschadigingen ²	x		x		x		x	
1 x overschilderen met Ankolux HYDROSTAIN 16-0202 ³		x		x		x		x

Onderhoudsschema semi-transparant

	2e jaar	4e jaar	6e jaar	8e jaar	10e jaar	14e jaar	16e jaar
Reinigen ¹ en controleren op beschadigingen ²	x		x		x		x
1 x overschilderen met Ankolux HYDROSTAIN 16-0202 ³		x		x		x	
	18e jaar	20e jaar	22e jaar	24e jaar	26e jaar	28e jaar	30e jaar
Reinigen ¹ en controleren op beschadigingen ²		x		x		x	
1 x overschilderen met Ankolux HYDROSTAIN 16-0202 ³	x		x		x		x

- ¹: Reinigen dient te gebeuren met een zachte spons of borstel.
- ²: Kleine beschadigingen bijwerken met één laag Ankolux HYDROSTAIN 16-0202. Grote beschadigingen tot op het kale hout bijwerken met 2 lagen Ankolux HYDROSTAIN 16-0202.
- ³: Onderhoud is eenmaal behandelen met Ankolux HYDROSTAIN 16-0202 in een laagdikte van minimaal 30-40um nat.

Uitgangspunten onderhoudsfrequentie Ankolux HYDROSTAIN 16-0202

- De Ankolux HYDROSTAIN 16-0202 dient volgens de verwerkingsvoorschriften rondom te zijn aangebracht voor montage van de gevelbekleding.
- Houtstructuur is: fijn bezaagd, geborsteld, geschaafd mits voorgeschuurd korrel 80. Voor geschaafd hout zonder verder voorbehandeling is mogelijk vaker onderhoud nodig i.v.m. risico van loosening grain. Voor houtsoorten zonder risico op loosening grain (bv Accoya) is lichter voorschuren mogelijk. Hierbij heeft schuren alleen als doel om een meer regelmatige opname van de coating te verkrijgen.
- Montage van geveldelen dient bij voorkeur blind te worden uitgevoerd of op een wijze dat beschadigingen bij montage worden voorkomen. Eventuele beschadigingen door montage dienen te worden bijgewerkt of de gehele gevel wordt nog een keer overgeschilderd met een laag Ankolux HYDROSTAIN 16-0202 .

- Onderhoudsfrequentie geldt voor houtsoorten vermeld in SKH publicatie 12-03, Accoya, thermisch gemodificeerd vuren, grenen en fraké. Overige gemodificeerde houtsoorten na schriftelijke goedkeuring Anker Stuy Coatings.
- Kleuren zijn dekkend of semi-transparant, transparant of kleurloos is uitgesloten.
- Radius profielen minimaal 2 mm
- Alle profielen dienen 10° afwaterend zijn
- Montage volgens instructies Houtwijzer Gevelbekleding van Massief Hout, uitgegeven door Centrum Hout
[Houtwijzer-Gevelbekledingen-van-massief-hout VVNH-Centrum-Hout DEF -23-jan-2024.pdf](#)