



## **11-0141 HydroTop SM**

Versie 200501 : licht thixotrope, watergedragen verf voor binnen en buiten op basis van TriCryl®-Technologie.

Voornaamste kenmerken : - licht thixotroop  
- Niet vergelend  
- snel drogend  
- goede buitenduurzaamheid  
- gemakkelijke verwerking  
- milieuvriendelijk

Toepassing : Verf voor binnen en buiten op een voorbehandelde ondergrond van hout.

Kleur(en) : wit en diverse kleuren

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 39%

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,16 g/cm<sup>3</sup> (wit)

Glans : Zijdemat

Afleveringsviscositeit : ca. 8 Pa·s (C&P, 1 s<sup>-1</sup>)

Droging : - stofdroog : ca. 1 uur  
- kleefvrij : ca. 1 uur  
- overschilderbaar : ca. 3 uur

Hechting : op voorbehandelde vetvrije geschuurde ondergrond, zeer goed.

Verdunning : zo nodig beperkt met water

Verwerking : kwast, een daarvoor geschikte roller, HVLP of bekerspuit.

Verwerkingscondities : niet beneden 8°C lucht- en objecttemperatuur verwerken en een relatieve vochtigheid van maximaal 85%.

Ondergrond : Het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een fijn geschuurde ondergrond en royaal wordt aangebracht.  
: Bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.

#### **Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

#### **Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

#### **E-mail**

info@ankerstuy.nl

#### **Website**

www.ankerstuy.nl

#### **Webshop**

www.ankerstuyshop.nl

#### **Handelsregister**

01051738

#### **BTW**

NL 0066.02.101B.01

#### **IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

#### **BIC**

ABNANL2A

|                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Houdbaarheid                                       | : in gesloten originele verpakking op een koele en droge, vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden. |
| Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 50µm | : ca. 10-12 m <sup>2</sup> /liter                                                                  |
| Veiligheidsaspecten                                | : zie informatie op veiligheidsinformatieblad                                                      |
| VOS gehalte                                        | : groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.       |
| Opmerking                                          | : vooraf goed oproeren.                                                                            |

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

**Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

**Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

**E-mail**

info@ankerstuy.nl

**Website**

[www.ankerstuy.nl](http://www.ankerstuy.nl)

**Webshop**

[www.ankerstuyshop.nl](http://www.ankerstuyshop.nl)

**Handelsregister**

01051738

**BTW**

NL 0066.02.101B.01

**IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

**BIC**

ABNANL2A