

PRODUCT OMSCHRIJVING

Sneldrogende alkydharsprimer voor eerste laag op kaal hout. Geschikt voor kwast en roller. Zorgt voor optimale hechting en dient als betrouwbare voorbehandeling voor aflakken en afwerkingslagen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid	blanke basis	1,60	kg/L
	witte basis	1,60	kg/L
Vaste stof	circa	61	%
Theoretisch rendement		12,20	m ² /L bij 50 µm droog
Glansgraad			mat

APPLICATIE

Aan te brengen met	Kwast of roller		
Minimale natte laagdikte per arbeidsgang	60		µm
Maximale natte laagdikte per arbeidsgang	80		µm
Verdunning	uitsluitend indien noodzakelijk met aromaat arm terpentine		
Toe te passen als	grondverf voor buiten		

ONDERGROND

Toe te passen op	kaal hout en houtachtige materialen en over oude gereinigde verflagen
-------------------------	---

Ondergrond voorbehandeling

Hout en houtachtige ondergronden en oude gereinigde verflagen. Bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.

VERWERKINGSCONDITIES

Object en luchttemperatuur °C	5 - 30
Relatieve luchtvochtigheid %	- 85

Kleuren

Beschikbaar in diverse kleuren, uit kleurmengsysteem Waarborg

AANVULLENDE INFORMATIE

Reiniging spuitapparatuur

Houdbaarheid 12 maanden na productie (zie etiket)
in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsblad
VOS gehalte Zie veiligheidsblad

KENMERKEN

Goede verwerking

dekking en vloeijing

uitstekend schuurbaar

Bevat reukloze isoparaffine verdunning

sneldrogend

AANBEVOLEN SPUIT-INSTELLINGEN

Airmix

Materiaaldruk: bar
Druk ondersteuningslucht: bar

Spuittip:

Airless

Materiaaldruk: bar
Spuittip:

Filter (mesh):

HVLP of luchtspuit

Luchtdruk: bar
Naald diameter: mm

DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van: 70 µm

Stofdroog circa : 0,75 uur

Hanteerbaar circa : uur

Schuurbaar circa : 3 uur

Volgende laag circa : 4 uur

Belastbaar circa : 24 uur

EXTRA INFORMATIE