

## PRODUCT OMSCHRIJVING

Een transparant zijdeglanzende, penetrerende en filmvormende aflak voor buiten op basis van urethaan alkydhars en speciale UV filter.

## TECHNISCHE INFORMATIE

|                              |              |       |                                   |
|------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Dichtheid</b>             | blanke basis | 0,96  | kg/L                              |
|                              | witte basis  |       | kg/L                              |
| <b>Vaste stof</b>            | circa        | 59    | %                                 |
| <b>Theoretisch rendement</b> |              | 11,80 | m <sup>2</sup> /L bij 50 µm droog |
| <b>Glansgraad</b>            |              |       | zijdeglans                        |

## APPLICATIE

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Aan te brengen met</b>                       |  | Kwast of roller       |
| <b>Minimale natte laagdikte per arbeidsgang</b> | 60   | µm                    |
| <b>Maximale natte laagdikte per arbeidsgang</b> | 80   | µm                    |
| <b>Verdunning</b>                               | uitsluitend indien noodzakelijk met aromaat arm terpentine |                       |
| <b>Toe te passen als</b>                        |  | afwerking voor buiten |

## ONDERGROND

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Toe te passen op</b> | hout |
|-------------------------|------|

## Ondergrond voorbehandeling

reinigen, schuren, schrappen en stofvrij maken

## VERWERKINGSCONDITIONS

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Object en luchttemperatuur °C</b> | 5 - 30 |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid %</b>  | - 85   |

## Kleuren

**Beschikbaar in** blank en transparante kleuren

## AANVULLENDE INFORMATIE

### Reiniging spuitapparatuur

**Houdbaarheid** 12 maanden na productie (zie etiket)  
in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C

**Veiligheidsinformatie** Zie veiligheidsblad  
**VOS gehalte** Zie veiligheidsblad

## KENMERKEN

gemakkelijke verwerking

goede droging en doordroging

transparant gekleurd (met UV filter)

filmvormend, vochtregulerend

zeer goede buitenduurzaamheid

## AANBEVOLEN SPUIT-INSTELLINGEN

### Airmix

Materiaaldruk: bar

Druk ondersteuningslucht: bar

Spuittip:

### Airless

Materiaaldruk: bar

Spuittip:

Filter (mesh):

### HVLP of luchtspuit

Luchtdruk: bar

Naald diameter: mm

## DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van: 70 µm

**Stofdroog** circa : 4 uur

**Hanteerbaar** circa : uur

**Schuurbaar** circa : uur

**Volgende laag** circa : 24 uur

**Belastbaar** circa : 72 uur

## EXTRA INFORMATIE