

Hartwachssiegel Thix Walskwaliteit

| 40-8711-0003



PRODUCT OMSCHRIJVING

een matte blanke houtveredeling o.b.v. speciale bindmiddelen, olie en wax. Dit product is met name toepasbaar in de houten meubelindustrie, parketindustrie, interieurbouw, trappen en vloeren (in 2 laag systeem) voor seriematig werk bij walsapplicatie.

TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid	blanke basis	0,88	kg/L
	witte basis	n.v.t.	kg/L
Vaste stof	circa	42	%

Glansgraad mat

APPLICATIE

Aan te brengen met Wals

Minimale natte laagdikte per arbeidsgang 25 g/m²

Maximale natte laagdikte per arbeidsgang 60 g/m²

Verdunning

Toe te passen als hardwax

ONDERGROND

Toe te passen op hout voor meubels, interieur, trappen en vloeren

Ondergrond voorbehandeling

schone, vetvrije ondergrond schuren korrel 180 of borstelen.

VERWERKINGSCONDITIES

Object en luchttemperatuur °C 18 - 25

Relatieve luchtvochtigheid % 30 - 85

Kleuren

Beschikbaar in transparant

AANVULLENDE INFORMATIE

Reiniging spuitapparatuur

Houdbaarheid 6 maanden na productie (zie etiket)
in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsblad

VOS gehalte Zie veiligheidsblad

KENMERKEN

natuurlijke matte uitstraling

goede slijtvastheid

snelle droging

AANBEVOLEN SPUIT- INSTELLINGEN

Airmix

Materiaaldruk: bar

Druk ondersteuningslucht: bar

Spuittip:

Airless

Materiaaldruk: bar

Spuittip:

Filter (mesh):

Luchtspuit

Luchtdruk: bar

Naald diameter: mm

DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van: 42,5 g/m²

Stofdroog circa : uur

Hanteerbaar circa : 4-5 uur

Schuurbaar circa : 4-5 uur

Volgende laag circa : 4-5 uur

Belastbaar circa : 48 uur

EXTRA INFORMATIE