



PRODUCT OMSCHRIJVING

watergedragen spuitbare allround hechtprimer voor binnen en buiten op basis van acrylaat technologie. Het product heeft corrosiewerende eigenschappen, maar de mate van bescherming is afhankelijk van de ernst van de corrosie en de invloed van de omgevingsfactoren. (contacteer Anker Stuy bij twijfel) Uitstekende hechting op hout, pvc buizen, golfplaten, zink, koper, staal en meer

TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid	blanke basis	1,23	kg/L
	witte basis	1,30	kg/L
Vaste stof	circa	42	%
Theoretisch rendement		8,42	m ² /L bij 50 µm droog
Glansgraad			zijdemat

KENMERKEN

Waterverduunbaar

minder milieubelastend

uitstekende hechting op veel ondergronden.
Niet geschikt voor glas of tegels!

goede vloeiing en vulling

snelle droging

APPLICATIE

Aan te brengen met	airless en airmix spuiten		
Minimale natte laagdikte per arbeidsgang	80	µm	
Maximale natte laagdikte per arbeidsgang	150	µm	
Verunning	Bij voorkeur niet verdunnen, indien nodig met maximaal 2% water		
Toe te passen als	spuitbare hechtprimer		

ONDERGROND

Toe te passen op	Vrijwel alle ondergronden binnen, buiten. NIET TOEPASBAAR OP GLAS OF TEGELS!
------------------	--

Ondergrond voorbehandeling

De ondergrond ontvetten en zorgvuldig opruwen met Scotch Brite of schuurpapier

VERWERKINGSCONDITIONS

Object en luchttemperatuur °C	10 - 30
Relatieve luchtvochtigheid %	20 - 80

Kleuren

Beschikbaar in alleen in wit en lichtgrijs

AANVULLENDE INFORMATIE

Reiniging spuitapparatuur	water
Houdbaarheid	12 maanden na productie (zie etiket) in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsblad
VOS gehalte	Zie veiligheidsblad

AANBEVOLEN SPIJT-INSTELLINGEN

Airmix

Materiaaldruk:	50-90	bar
Druk ondersteuningslucht	0,5 tot 2	bar
Spuittip:	0.010-0.012	

Airless

Materiaaldruk:	50-90	bar
Spuittip:	0.010-0.012	
Filter (mesh):		

HVLP of luchtspuit

Luchtdruk	bar
Naald diameter:	mm

DROOGTIJDEN

Droging bij 23 °C en een RV van 65%

een natte laagdikte van: 115 µm

Stofdroog circa : 1 uur

Hanteerbaar circa : 1 uur

Schuurbaar circa : 4 uur

Volgende laag circa : 4 uur

Belastbaar circa : 48 uur

EXTRA INFORMATIE