

## 40-1350-0027 Aqua Walshechtprimer

- Versie 200428 : een watergedragen, blanke hechtgrondlak voor binnen, voor industriële toepassing.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : watergedragen-dispersie
- Voornaamste kenmerken :
  - zeer transparant na uitharding
  - geschikt voor lichte en donkere houtsoorten
  - geeft een betere elasticiteit aan opbouw van het laksysteem voor parket
  - minder milieubelastend
  - geen geurbelasting
  - zeer geringe opvezeling van de houtnerf
  - zeer snelle droging in droogtunnel
- Toepassing :
  - toepassing in o.a. de parket producerende industrie.
  - als hechtgrond voor UV Walssystemen
  - heeft een zeer goede werking op de slijtvastheid en flexibiliteit van het totale laksysteem
  - kan tevens door toevoeging van water en kleurconcentraat dienen als Grondbeits in een beits systeem, het effect wordt bepaald door het type wals (spons-, hardrubber-, zachtrubberwals )
  - HD Aqua Walshechtprimer is gebruiksgereed.
- Kleur(en) : melkachtig, maar na droging waterblank

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Vaste stof : ca. 51%
- Dichtheid : ca. 1,10 g/cm<sup>3</sup>
- Afleveringsviscositeit : ca. 13" Din Cup 8
- Droging : Angelieren Hg 120 W/m<sup>2</sup>  
Direct na het angelieren kan een UV Grondlak of UV Sealer zonder tussenschuren worden aangebracht.



Hechting	:	klasse 0, op kaal hout
Vloeiing	:	goed
Vlampunt	:	n.v.t.
Verwerking	:	walsen
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 8°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. Voor gebruik goed omroeren!
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats, tenminste 6 maanden.
Materiaalverbruik	:	ca. 20 gr/m <sup>2</sup>
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

