



40-7203-0008 Aqua Pur Projectlak

Versie: 210510	:	een lichte, watergedragen, blanke lak voor trappen binnen, die na uitharding nagenoeg de krasvaste eigenschappen van een 2K lak bezit.
Samenstellingsindicatie	:	bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none"> - goed vloeiend - geringe opvezeling - mooie houttekening - minder milieubelastend - anti-kraak voor trappen - sneldrogend - goed stapelbaar (overnacht) - reukarm - zeer goede slijt- en krastvastheid
Toepassing	:	<ul style="list-style-type: none"> - toepassing met name in de trappen- en houten vloerenindustrie - als blanke vloerlak (1-pot systeem) op diverse houten vloeren <p>* om de chemicaliënbestendigheid te verhogen kan 10% Aqua PUR Harder worden toegevoegd. (potlife dan ca. 2-3 uren).</p>
Kleur(en)	:	blank
<u>Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.</u>		
Dichtheid (S.G.)	:	1,01 kg/dm ³
Vaste stof	:	31%
Glans	:	halfmat
Afleveringsviscositeit	:	ca. 160 sec. DinCup 4
Droging	:	<ul style="list-style-type: none"> - stofdroog : ca. 1 uur - schuurbaar : ca. 2 uur - overschilderbaar : ca. 3-4 uur
Elasticiteit	:	goed
Hechting	:	klasse 0-1, op kaal hout



Verdunning	:	1-3% Aqua Verdunning.
Verwerking	:	kwast, roller, spuit.
Verwerkingsgegevens	:	
- kwast/roller	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970 0001
- bekerspuit	- druk	: 2,5-3 bar
	- opening	: 2,0-2,5 mm
	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix	- opening	: 0,23-0,28 mm
	- materiaaldruk	: 60-100 bar
	- luchtdruk	: 1,5-2,5 bar
	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Stysteemopbouw	:	1 ^e laag, ca. 120 gram/m ² Aqua Pur Projectlak. Na ca. 2 uur, schuren korrel 280-320, een 2 ^e laag Aqua Pur Projectlak (ca. 120 gram/m ²) aanbrengen. Voor zwaar belastbare vloeren na overnacht drogen schuren korrel 280-320 een 3 ^e laag Aqua Pur Projectlak aanbrengen.
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingsgegevens	:	gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	120 gr/m ² per laag
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Eisen	:	de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid) DIN68861 deel 2 (slijtvastheid) DIN53151 (hechting)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

