



40-722 Anker-top Aqua Parketlak

- Versie 200420 : een lichte, waterverdunbare, blanke lak voor binnen.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies
- Voornaamste kenmerken :
 - hoge krasvastheid
 - goed schuurbaar
 - goede elasticiteit
 - goede vloeiing
 - mooie houttekening, slechts geringe kleuromslag van de ondergrond door benatting.
 - minder milieubelastend
 - sneldrogend
 - goed stapelbaar (overnacht)
 - reukarm
 - goede slijtvastheid (na uitharding)
 - bestand tegen PVC afdichtingen
- Toepassing :
 - toepassing met name voor het lakken van parket en trappen, tevens geschikt voor kurk.
 - als blanke parketlak (stapellak) op diverse houten onderdelen

* om de chemicaliënbestendigheid te verhogen kan 10% Aqua Multi Hardener worden toegevoegd.
- Kleur : blank
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Dichtheid (S.G.) : 1,01 kg/dm³
- Vaste stof : 36%
- Glans : stompmat (glans 1), mat (glans 2), halfmat (glans 3) en zijdeglans (glans 5)
- Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec./DinCup 4
- Potlife bij 20 gr/C : bij menging 10:1 (gew.) met Aqua PUR Harder 40-760-0005 ca. 2 uren. Let op bij hogere temperaturen verloopt de reactie aanmerkelijk sneller.



Droging	: - stofdroog : ca. 25 min - schuurbaar : ca. 40 min - overschilderbaar : ca. 2-4 uur - beloopbaarheid : ca. 10 uur (voorzichtig) - volledige uitharding : ca. 5 dagen
Verwerking	: kwast, mohair roller.
Verwerkingsgegevens	: - eventueel verdunning: 1-3% Aplexol Aqua Dry Slow 40-970-0201
Reinigen gereedschap	: water of Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10-30% in water)
Verwerkingscondities	: object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingsgegevens	: - 1 ^e laag ca. 80 gr/m ² aanbrengen - na 2-3 uur een 2 ^e laag ca. 80 gr/m ² aanbrengen (zonder tussenschuren) - na 2-4 uur (beter overnacht) schuren (korrel 280-320), ontstoffen en afwerken met een 3 ^e laag ca. 80-120 gr/m ² .
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	: Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Eisen	: de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: - DIN 68861 – deel 1 (chemische bestendigheid) - DIN EN 71 – 3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit) - DIN V 53160 – Deel 1+2 (speekselvastheid) - Slijtvastheid 130U (70 mu droge laagdikte/Taber S33) - Slijtvastheid 170U (met 10:1 HD Aqua PUR Harder)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

