



40-765-9902 Aqua Pur 2K Vulgrond

- Versie: 200327 : een watergedragen tweecomponenten vulgrond op basis van polyurethaan.
- Voornaamste kenmerken : - snelle droging
- goed schuurbaar
- uitstekende vulling
- goed standvermogen
- goede hechting
- geringe opvezeling
- goede elasticiteit
- goed isolerend vermogen
- Toepassing : - als Grondlak/Spuitplamuur op houten ondergrond voor binnen toepassing. Door de vernetting met de harder bezit het een goede isolerende werking op hout met inhoudstoffen (min. 12 uur drogen).

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Vaste stof : 59%
- Dichtheid (S.G.) : 1,28 kg/dm³
- Glans : mat
- Viscositeit : 150 sec. Din Cup 4
- Droging : - stofdroog : na ca. 1 uur
- schuurbaar : na ca. 3 uur
- overspuitbaar : na ca. 3 uur
- Mengverhouding (gew.) : component A: 10 delen
component B: 1 deel harder (760-0005)
- Potlife : ca. 2-3 uur gemengd product bij 20°C
- Verwerking : spuiten
- Verwerkingstemperatuur : 18-30°C, R.V. max. 65%



Verwerkingsgegevens	:	
- bekerspuit	- druk	: 2,5-3 bar
	- opening	: 2,5-3,0 mm
	- verdunning	: 1-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix	- opening	: 0,28-0,33 mm
	- materiaaldruk	: 80-100 bar
	- luchtdruk	: 1,5-2,5 bar
	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Reinigen gereedschap	:	Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10- 30% in water)
Menginstructie	:	component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot homogeen, daarna kan zonodig verdunning worden toegevoegd om een goede verwerkingsviscositeit te bereiken.
Voorzorgsmaatregelen	:	tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d. Niet verwerken bij open vuur. Alleen spuiten in een goed geventileerde ruimte. Gebruik indien nodig een geschikt masker. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking. De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en over-gevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.
Houdbaarheid	:	in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	150-250 gr/m ²
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	:	Groep A: < 125 gram VOS per liter



- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.
- Eisen : de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in:
DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid).

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

